

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Tinta aquosa para marcação de pavimentos baseada numa resina acrílica emulsionada em água, tem excelente aderência e elevadas resistências mecânicas.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Especialmente desenvolvida para a aplicação em pavimentos, campos de ténis e em parques de estacionamento.
PROPRIEDADES	• Excelente aderência • Elevada resistência mecânica • Excelente opacidade • Resistência ao desgaste • Película resistente ao desenvolvimento de algas e fungos
CARATERÍSTICAS FÍSICAS	Cor: Branco e cores ^(a) Acabamento (NP EN ISO 2813:2016): Brilhante Tempos de secagem ^(b) Superficial: 1 a 2 horas Entre demãos: 4 a 6 horas (a) Consultar o nosso catálogo de cores (b) Verificar condições de aplicação.
CARATERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	Preparação de superfície recomendada <i>Metais:</i> Preparar o metal de modo a ficar isento de ferrugem, poeiras, gorduras e outros contaminantes decapando, escovando ou lixando. Se a ferrugem estiver bem aderente, depois de uma escovagem aplicar o produto CORRINIB, Refª 02PR200. De seguida aplicar uma demão de DIMULPRIMER, Refª 02PR100. <i>Madeiras:</i> Preparar a madeira para esta ficar isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. De seguida colocar uma demão de Sub-capa Capacril, Refª 02DV400. (Nota: Antes da utilização de qualquer um dos produtos mencionados, consultar as respetivas fichas técnicas). Esquema de pintura recomendado Aplicação de duas ou três demãos. Diluir cerca de 15% com água a primeira demão e entre 5 e 10% nas restantes. Este esquema pode depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação. Limpeza dos materiais utilizados A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação deverá ser feita com água.
RENDIMENTO TEÓRICO	11 a 13 m ² /litro por demão, dependendo da superfície e condições de aplicação.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Não é aconselhado a sua aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%.



Revisão: janeiro 2022

	Ter em atenção as condições do suporte, isto é, não efetuar a aplicação quando este estiver muito frio ou muito quente, ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.
PROCESSOS DE APLICAÇÃO	Trincha, rolo ou pistola "Airless".
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor. (Nota: Uma vez aberta, mesmo sem utilização, não se garante a duração mencionada).
FORMAS DE FORNECIMENTO	Embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros.
HIGIENE E SEGURANÇA	Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. Manter fora do alcance das crianças. Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente. Recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.