



Dimulestanque Fibras

02MB105

Revisão: janeiro 2022

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Revestimento aquoso elástico para impermeabilização, formulado à base de emulsões acrílicas e aditivada com fibras de polipropileno.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Destina-se a pinturas interiores e exteriores, em construção civil. Este produto é recomendado aplicar-se em: caleiras, terraços, tanques, floreiras, empenas de prédios, fundações de edifícios e tanques de água não potável.
PROPRIEDADES	Excelente opacidade Boa resistência à tração Excelente aderência ao substrato Ótima resistência ao envelhecimento Boa resistência à lavagem e esfrega Boa resistência química e mecânica Película resistente ao desenvolvimento de algas e fungos
CARATERÍSTICAS FÍSICAS	Cor: Branco, cinza e cor telha Acabamento: Brilhante Tempos de secagem^(a) Superficial: 2 a 3 horas Repintura: 4 a 16 horas (a) Verificar condições de aplicação.
CARATERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	Preparação de superfície recomendada Nota importante: O Dimulestanque Fibras deve ser aplicado com tempo seco, não se prevendo chuva nas 36 horas seguintes. A superfície a aplicar deverá estar limpa, isenta de gorduras, poeiras e outros contaminantes. <i>Superfícies novas:</i> Sob superfícies pulverulentas e friáveis, após escovagem, aplicar uma demão de ISOCRYLCOR, Refª 02IS200 ou PROFISOL Refª 03IS100 . Sobre superfícies alcalinas, aplicar uma demão ECOLITE HP Refª 02IS700 . Sobre gesso cartonado e estuque, aplicar uma demão de PRIMADUR Refª03PR300 . <i>Superfícies anteriormente pintadas:</i> Remover a tinta velha não aderente, e refazer superfícies danificadas com PROBETÃO Refª 02AD100 e proceder com para superfícies novas. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de DIMULSOL Refª 02IS300 . <i>Superfícies com algas e fungos:</i> tratar com PAPAFUNGOS S Refª 02DV500 seguido da aplicação de uma demão de PAPAFUNGOS I Refª02IS100 ou uma demão de ISOCRYLCOR, Refª 02IS200 ou uma demão de PROFISOL Refª 03IS100 , dependendo do grau de contaminação. <i>Superfícies com manchas:</i> Limpeza da superfície seguida de uma demão de PAPAFUNGOS Refª02IS100 . (Nota: Antes da utilização de qualquer um dos produtos mencionados, consultar as respetivas fichas técnicas). Esquema de pintura recomendado <i>Superfícies verticais:</i> Aplicação de duas ou três demãos cruzadas, sem diluição.



Dimulestanque Fibras

02MB105

Revisão: janeiro 2022

	Superfícies horizontais: Na impermeabilização de terraços é necessário efetuar a aplicação de duas demãos do primário de aderência realizado com o produto Probetão. Após um período de cura nunca inferior a 3 dias, aplicar as demãos necessárias de Dimulestanque Fibras. Este esquema pode depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação. Limpeza dos materiais utilizados A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação deverá ser feita com água.
RENDIMENTO TEÓRICO	Superfícies verticais: 2 m²/l/demão Superfícies horizontais: de 1 a 2 litros/m²
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Não é aconselhado a sua aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%. Ter em atenção as condições do suporte, isto é, não efetuar a aplicação quando este estiver muito frio ou muito quente, ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.
PROCESSOS DE APLICAÇÃO	Trincha ou rolo.
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor. (Nota: Uma vez aberta, mesmo sem utilização, não se garante a duração mencionada).
FORMAS DE FORNECIMENTO	Embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros.
HIGIENE E SEGURANÇA	Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. Manter fora do alcance das crianças. Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente. Recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.