



IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Verniz aquoso à base de resinas de poliuretano modificado com resinas acrílicas, de um só componente, que promove acabamentos de grande resistência.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	É particularmente indicado para envernizamento de superfícies de madeira e cortiça, que estejam submetidas a constante desgaste mecânico. Ideal para parquet.
PROPRIEDADES	Monocomponente Fácil utilização Ideal para soalhos Boa penetração em madeira Acabamentos de grande qualidade Ótima resistência química e mecânica
CARATERÍSTICAS FÍSICAS	Cor: Incolor Acabamento (NP EN ISO 2813:2016): Mate Tempos de secagem^(a) Superficial: 2 a 3 horas Entre demãos: 6 a 12 horas (a) Verificar condições de aplicação.
CARATERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	Preparação de superfície recomendada A superfície deve estar seca, limpa e isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. <i>Madeiras anteriormente enceradas:</i> assegurar a remoção completa da cera. <i>Madeiras anteriormente envernizadas:</i> remover todo o envernizamento anterior, raspando cuidadosamente a madeira de modo a eliminar também poeiras e gorduras. <i>Madeiras novas:</i> lixar a superfície suavemente, de modo a aumentar a aderência do produto. Esquema de pintura recomendado Aplicar duas a três demãos. Na primeira demão recomenda-se a diluição com água em 15%. Nas restantes, aplicar o produto com uma diluição que não exceda os 5%. Este esquema pode depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação. Limpeza dos materiais utilizados A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação deverá ser feita com água.
RENDIMENTO TEÓRICO	8 a 12 m ² /litro por demão, dependendo da superfície e condições de aplicação.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Não é aconselhado a sua aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%. Ter em atenção as condições do suporte, isto é, não efetuar a aplicação quando este estiver muito frio ou muito quente, ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.



PROCESSOS DE APLICAÇÃO	Trincha, rolo ou pistola "Airless".
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor. (Nota: Uma vez aberta, mesmo sem utilização, não se garante a duração mencionada).
FORMAS DE FORNECIMENTO	Embalagens plásticas de 1 e 5 litros.
HIGIENE E SEGURANÇA	Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. Manter fora do alcance das crianças. Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente. Recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.