Ficha técnica

Proficryl

03ES200

Revisão: janeiro 2022

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Esmalte acrílico de alta resistência baseado numa resina acrílica emulsionada em água, de excelente aderência e elevadas resistências mecânicas.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Recomendado para decoração de paredes e tetos, interiores e exteriores, areados ou lisos, de casas de banho e cozinhas.
PROPRIEDADES	• Excelente aderência • Elevada resistência mecânica • Excelente opacidade • Resistência ao desgaste • Pelicula resistente ao desenvolvimento de algas e fungos
CARATERÍSTICAS FÍSICAS	**Cor:** Branco e cores [(a)] **Acabamento** (NP EN ISO 2813:2016): Semi- Brilhante **Tempos de secagem[(b)]** **Superficial:** 1 a 2 horas **Entre demãos: 4** a 6 horas (a) Consultar o nosso catálogo de cores (b) Verificar condições de aplicação.
CARATERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	**Preparação de superfície recomendada** As superfícies devem ser porosas, apresentando-se bem aderentes, secas, isentas de óleos ou outras gorduras e sem partículas desagregadas. No caso de ser necessário proceder à reparação de superfícies, poder-se-á utilizar o produto PROBETÃO, Refª 02AD100. **(Nota:** Antes da utilização de qualquer um dos produtos mencionados, consultar as respetivas fichas técnicas). **Esquema de pintura recomendado** Aplicação de duas ou três demãos. Diluir cerca de 10% com água a primeira demão e 5% nas restantes. Este esquema pode depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação. **Limpeza dos materiais utilizados** A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação deverá ser feita com água.
RENDIMENTO TEÓRICO	11 a 13 m^2/litro por demão, dependendo da superfície e condições de aplicação.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Não é aconselhado a sua aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%. Ter em atenção as condições do suporte, isto é, não efetuar a aplicação quando este estiver muito frio ou muito quente, ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.

Esta informação técnica substitui todas as versões anteriores e aconselha-se a sua verificação frequente. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações contidas nas respetivas fichas técnicas, mas, como não nos é possível controlar as condições de aplicação, estas são dadas sem garantia. Assim, as reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico.

Ecopaint S.A. - Zona Industrial Casal dos Frades lote 96 2435-661 Ourém, Portugal, Telf: 249544551 Ourém, email: geral@profitinta.pt,
site:https://www.novindustria.pt/PT/empresas-ecopaint

PROCESSOS DE APLICAÇÃO	Trincha, rolo ou pistola "Airless".
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor. **(Nota:** Uma vez aberta, mesmo sem utilização, não se garante a duração mencionada).
FORMAS DE FORNECIMENTO	Embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros.
HIGIENE E SEGURANÇA	Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. Manter fora do alcance das crianças. Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente. Recomenda-se a consulta da **Ficha de Dados de Segurança** do produto.

Esta informação técnica substitui todas as versões anteriores e aconselha-se a sua verificação frequente. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações contidas nas respetivas fichas técnicas, mas, como não nos é possível controlar as condições de aplicação, estas são dadas sem garantia. Assim, as reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico.

Ecopaint S.A. - Zona Industrial Casal dos Frades lote 96 2435-661 Ourém, Portugal, Telf: 249544551 Ourém, email: geral@profitinta.pt,
site:https://www.novindustria.pt/PT/empresas-ecopaint